

5 Nacharbeiten

5.1 Ausbessern von Fehlstellen

Pulverbeschichtungen lassen sich mit einer Vielzahl von Flüssiglacken ausbessern bzw. überlackieren.

Zur direkten Verwendung auf Zink und Pulverlack eignet sich die in unseren Werken erhältliche Einschicht-1Komponenten-Lackfarbe LP10. Für die Ausbesserung von Fehlstellen an pulverbeschichteten Stahlteilen und für die Beseitigung von Schäden an Pulverbeschichtungen, die durch Schleifen oder Schweißen entstanden sind und für nichtpulverbeschichtete Anbauteile.

LP-10 ist beständig gegen normale Witterungseinflüsse! Der zu lackierende Untergrund muss sorgfältig gereinigt, bzw. durch leichtes Anschleifen vorbehandelt werden. Ein vorausgehender Grundanstrich ist nicht erforderlich.

Für korrosive Belastungen, die über C3 hinausgehen, empfehlen wir die zusätzliche Grundierung mit Epoxid-Lack.

Für höchste Ansprüche hinsichtlich Farbton- und Glanz-Erhalt sollten 2K-PUR-Lacke als Decklack verwendet werden.