

8 Zusätzliche Hinweise

8.3 Farbtöne mit verringerter Deckkraft

Einige Pulverlacke aus dem Gelb- und Orangebereich besitzen aufgrund der bleifreien Pigmentierung eine verringerte Deckkraft. Selbst bei Schichtdicken von 80 µm kommt es häufig zu Farbschattierungen.

Wenn dies nicht toleriert werden kann, muss eine Grundierung mit Grau oder Weiß vorgesehen werden.

Dies gilt für RAL:

1003	1004	1016	1018
1021	1023	1028	1032
1033	1034	1037	
alle 2000'er			
3002	3020		