

4 Toestand van het oppervlak bij aanlevering

4.2 Verfresten

Resten van vloeibare coatingmaterialen (natlakken), die bijvoorbeeld aanwezig zijn in hoeken en scheuren van reeds eerder gecoate producten, leiden tot onvolkomenheden in de coating als gevolg van “koken” in de moffeloven.