

5 Nabewerkingen

5.1 Herstel van onvolkomenheden

Oppervlakken voorzien van een poedercoating kunnen met verschillende vloeibare lakken worden hersteld of overgelakt.

De eenlaags, ééncomponent lak LP10, beschikbaar in onze fabriek, is geschikt voor direct gebruik op zink- en poedercoating. Voor het verbeteren van onvolkomenheden op gepoedercoate staaldelen en voor het herstellen van schade aan gepoedercoate oppervlakken die door slijpen of lassen is ontstaan en voor aanbouwdelen die niet van een poedercoating zijn voorzien.

LP-10 is resistent tegen normale weersinvloeden! De te lakken ondergrond moet zorgvuldig worden gereinigd, of door licht aanslijpen worden voorbehandeld.

Een coating vooraf is niet noodzakelijk.

Voor corrosieve belastingen die verder gaan dan C3 adviseren we een aanvullende primer met een epoxy lak.

Om te voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot het behoud van kleurtoon en glans moet als deklaag een tweecomponenten-polyurethaan-coating worden toegepast.